B_

Especificação Técnica

Colorstone

Cores


102 - Pérola


105 - Ametista

100 - Granito

101 - Âmbar

096 - Turmalina

104 - Safira

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
Gauge	1/8" - 31,496 por 10 cm
Peso do fio/fibra	630 g/m²
Modificação do fio/fibra	2.2
Peso total	1745 g/m² (± 10%)
Altura pelo	3,5 mm
Altura total	5,5 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	32 - Comercial Médio
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 2,5 TARR - Moderado
Densidade da fibra (média)	224,7 kg/m³
Dimensões	3,66 m x 30 m = 109,8 m²
Base secundária	100% Polipropileno (PP)
Base primária	100% Polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 4,5 KW/m²
Reação ao fogo - ASTM E-648	≥ 0,45 W/cm² (classe2)
Reação ao fogo - EN 13501-1	CFL-s1
Reação ao fogo -ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP	III-B
Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575	35,1 db
Absorção do som/reverberação	0,20 aw
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0KV
Controle Eletrostático	Permanente
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos

Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001

Fabricante certificado ISO 9001

Fabricante certificado ISO 14001

Selo de garantia de fabricação

Selo de garantia de performance de 10 anos

Classificação de uso comercial geral

Compromisso ambiental

Stainproof

Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil